

SCHRUMPFSCHLAUCH AUS PVDF (KYNAR) 2:1 175°C ROLLENWARE



Technische Beschreibung

Material: PVDF

Schrumpfrate: 2:1

Temperaturbereich: -55° ~ +175°C

Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: +175 °C

Längenschrumpfwert: 0 ± 10% max.

Farbe: Transparent

Alle Maße in mm



Artikel	Anlieferzustand Innendurchmesser (min.)	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke (min.)	Reel / Meter
14390RV13	1,2	0,6	0,2	150,0
14391RV13	1,6	0,8	0,2	150,0

Artikel	Anlieferzustand Innendurchmesser (min.)	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Nach Schrumpfung: Wandstärke (min.)	Reel / Meter
14392RV13	2,4	1,2	0,23	150,0
14393RV13	3,2	1,6	0,23	150,0
14394RV13	4,8	2,4	0,23	75,0
14395RV13	6,4	3,2	0,28	75,0